

СЪСТАВ

Покритие на база на въздушна вар и подобрани инертни вещества.

СВОЙСТВА

СТЕПЕН НА РАДПРОСТРАНЕНИЕ НА ИЗПАРЕНИЯ	ОТЛИЧНА
НЕПРОЗРАЧНОСТ	СРЕДНА
ЗАМЪРСЯВАНЕ	НИСКО
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	1450–1550g/l
СЪХНЕНЕ	Повторно 12h
ТВЪРДА МАСА В ТЕГЛО	47-51%

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е с трайност 2 години, при съхранение в оригиналната опаковка и при относителни температури между +5°C и +30°C.

ОЦВЕТЯВАНЕ

Бял.

Цветовата гама е обогатена в нюансите на цветовия каталог "Venetian". Оцветяването се извършва по системата Arreghini Colors 16. Между две различни партиди при оцветяване е възможно да има лека разлика, препоръчва се обработката на повърхността да се извърши с боя от една партида.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ е за декорация и защита на нови и повърхности в процес на поддръжка, на база различни основи като мазилки с различен състав (цимент, вар, смес), бетон и фибер цимент, гипсокартон, гипс и стара боя, и във всички случаи, когато от продуктът се изисква да отговаря на критериите за био-строителството и в часност : се търси естетичен ефект. Поради своята изключително минерална структура е препоръчително Grassello да не се прилага върху водоразтворими бои.

СРЕДСТВА

Мистрия Inox.

РАЗРЕЖДАНЕ

Готов за употреба.

РАЗХОД

2,5-3,3m²/kg за слой

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ

+5°C +30°C

СИСТЕМИ ЗА НАНАСЯНЕ

Нови циментови мазилки, вароциментови замазки, мазилки на база хидратна вар, готови смеси

1. Премахват се следите от прах, и повърхността се изглажда с *Stucco Light*;
2. Изглаждане на повърхността с кит *Grassello* за изравняване на основата;
3. След 12 часа се нанася един допълнителен пласт за изравняване на основата;
4. След 12 часа се шлайфа с шкурка, за да се загладят евентуалните несъвършенства;

Отстранява се прахът и се нанасят на петна от малки количества материал, като преди пълното му изсъхване се набива и полира с иноксова мистрия.

Армиран бетон, бетонни панели, гипсови замазки, гипсокартон, стари синтетични бои
Предварително се нанася един слой *Unifix Fine* и се изпълняват т. 2, 3, 4.

**ОБЩО
ОПИСАНИЕ**

Стенно минерално покритие на база въздушна вар, като гладка сатинирана замазка, с висока дифузия на водни пари, с консумация от 0,7 kg/m².

ПРЕПОРЪКИ

За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на CAP Arreghini.

Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят вариации. Техническите данни имат индикативен характер. Поради голямото разнообразие от среда и условия на прилагане, е наложително да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност посредством тестването му на всяко конкретно място на употреба.