

СЪСТАВ Стенно покритие, за вътрешна и външна употреба, съставено от акрилни смоли във водна дисперсия, от селектирани зърна кварц и добавка против мухъл и плесен.

СВОЙСТВА	УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ	ОТЛИЧНА
	УСТОЙЧИВОСТ НА МИКРОПУКНАТИНИ	ДОБРА
	ВОДОНЕПРОМУКАЕМОСТ	ДОБРА
	ДИФУЗИЯ НА ВОДНА ПАРА	СРЕДНА
	ЗАМЪРСЯВАНЕ	НИСКО
	СЪХНЕНЕ	Напълно 24h
	ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD, S07-20rpm	80000-90000 mPa*s
	ТВЪРД ОСТАТЪК 1h@105°C	80-90%

СЪХРАНЕНИЕ Годността на продукта е 2 година при съхранение в оригиналната опаковка и при температура между +5°C и +30°C.

ОЦВЕТЯВАНЕ Бял.
Цветовата гама е може да се разшири в нюансите, показани в цветовия каталог *Tuscano*. Оцветяването се реализира по системата Arreghini Colors 16. Между две партиди при оцветяване е възможно да има леки различия в нюансите, затова се препоръчва конкретна обработка с продукта да се завършва с боя от една партида.

ПРИЛОЖЕНИЕ Продукт, подходящ за декорация и защита от атмосферни влияния, дори и в наситени цветове, на изделия - нови или в процес на поддръжка, на база алкални основи, като мазилки с различен състав (цимент, на варова основа, готови смеси, изолационни замазки), бетон и фиброцимент, .
Нанася се с метална маламашка. Преди началото на процеса на съхнене, се извършва изглаждане на повърхността с пластмасова маламашка, с леки кръгови движения. За постигането на хомогенна повърхност : да се работи с един инструмент, да се предвиди достатъчен брой бояджии, така че да се осигури непрекъснатата работа, мокро върху мокро, по цялата обработвана повърхност, без прекъсвания

СРЕДСТВА Стоманена или пластмасова мистрия.

РАЗРЕЖДАНЕ 0-3% в тегло с вода

РАЗХОД
1000: 0.5-0.6 m²/kg за слой.
1200: 0.4-0.5 m²/kg за слой.
1500: 0.33-0.4 m²/kg за слой.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ +5°C +30°C

СИСТЕМИ НА БОЯДИСВАНЕ Нови повърхности от циментови мазилки и хоросан, почистват се с водоструйка от всякакви примеси, като мръсотия, мъхове, вещества, отделящи се със струя под налягане;
1.0 Върху суха повърхност се нанася един слой *Murisol* или *Murisol W*;
1.1 След 5-8h се нанася един слой *Muriplast*.

Повърхности с изолационна замазка
1.2 Върху суха повърхност се нанася един слой *Primer* или *Murisol W*;
1.3 След 5-8h се нанася един слой *Muriplast*.

Поддръжка на стари бои

- 2.1 С четка и скрепери се премахва боята в процес на лющене, напукване или други ронливи остатъци или материал във фаза на разпад и, се измива под налягане с водоструйка;
- 2.2 Евентуалните липсващи части от мазилката, ако са слабо разпространени се възстановяват с K29; при големи дебелини се използва Rasacap 50 или 501;
- 2.3 След 24h, при използване на K29, или след – при употреба на Rasacap 50 или 501 се нанася един слой Murisol или Murisol W;
- 2.4 След 5-8h се нанася един слой Muriplast.

Поддръжка на стари бои замърсени с мухъл

- 3.1 Повърхността се обработва с B1;
- 3.2 След 4-6h се процедира с подготовка на основата, както е посочено в т. 2.1, 2.2, 2.3, и впоследствие се нанася Muriplast. Върху външни повърхнини – препоръчва се да се добавят 350 ml от B25 на всеки 25kg продукт, за постигането на по-голяма гаранция за устойчивост срещу мухъл, алги и мъх.

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Гладко акрилно покритие, с добавка против мукъл-плесен, във водна дисперсия, съставено със смес от мраморни зърна с големина max 1mm (тип 1000), max 1.2mm (тип 1200), max 1.5mm (тип 1500). Да се нанася върху повърхност третирана с подходящ грунд, и със средна консумация 1.8kg/m² (1000), 2.3kg/m² (1200), 2.8 kg/m² (1500).

ПРЕПОРЪКИ

За правилното изпълнение на работата с продукта, е препоръчително де се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на CAP Arreghini.

Специфицираните данни са определени при температура +23°C и относителна влажност 65%. При различни условия на работа, даните и сроковете между отделните операции търпят вариации.

Техническите информации имат индикативен характер. Поради голямото разнообразие от основи и условия на приложение, е наложително да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност посредством тестването му на всяко конкретно място на употреба.