

СВОЙСТВА

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ	ОТЛИЧНА
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	800-900 g/l
ВИСКОЗИТЕТ TF4	10-20 s
СЪХНЕНЕ	Изцяло 8 h
СУХА ВАСА В ТЕГЛО	36-40 %

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът се съхранява в оригиналните опаковки, при температура между +5°C и +30°C.

ОЦВЕТЯВАНЕ

Безцветен.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за освежаване на лакирани повърхности, за периодична поддръжка, когато филм-покритието започва да помътнява и става непрозрачен, пред да настъпят явления, като нацепване и лющене.
 Готов за употреба, нанася се с кърпа или четка, като излишното количество се отнема с кърпа. Продуктът се нанася на тънки слоеве, така че повърхността да не остава постоянно мека и лепкава.

СРЕДСТВА

Кърпа.

РАЗРЕЖДАНЕ

Готов за употреба.

РАЗХОД

20-30 m²/l за слой

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Безцветно регенериращо защитно масло за външна употреба, да се използва при поддръжка на лакирани повърхности,

ПРЕПОРЪКИ

За правилното изпълнение на работата с продукта, е препоръчително де се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане на CAP Arreghini.

Специфицираните данни са определени при температура +23°C и относителна влажност 65%. При различни условия на работа, даните и сроковете между отделните операции търпят вариации.

Техническите информации имат индикативен характер. Поради голямото разнообразие от основи и условия на приложение, е наложително да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност посредством тестването му на всяко конкретно място на употреба.