

СЪСТАВ Безцветен продукт, съставен от уретан-алкидни смоли, във фаза на разтворител.

СВОЙСТВА	УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ	ОТЛИЧНА
	УСТОЙЧИВОСТ НА АБРАЗИЯ	ОТЛИЧНА
	УСТОЙЧИВОСТ НА UV	ДОБРА
	ЕЛАСТИЧНОСТ	ДОБРА
	СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	875-975g/l
	ВИСКОЗИТЕТ TF6:	50-70 s
	СЪХНЕНЕ	На допир 6h; Напълно 24h
	СУХА МАСА В ТЕГЛО	59-63%

СЪХРАНЕНИЕ Годност на продукта – 2 години, при съхранение в оригинални опаковки и относителна температура между +5°C и +30°C.

ОЦВЕТЯВАНЕ Безцветен.

УПОТРЕБА Продукт подходящ за декорация и защита от атмосферни влияния на нови или изделия в процес на поддръжка, изработени от различни видове дървесини, в селски морски или промишлени райони, като : огради, балконски парапети, дървени облицовки, цветарници, беседки, греди и каси. За да се осигури дълготрайност, от съществено значение е ,изделието да бъде чисто от смоли и масла, добре изсушено, с влажност от 15%-18% и полирано. Изделието трябва да бъде изработено със заоблени фаски с подходящ наклон, за да се избегне задържането на вода. При пръскане да се внимава с неравномерно насляване (разлики в дебелината на слоя) на продукта за да се избегне удължено съхнене и набръчкване на покритието. Голяма дебелина на слоя и неблагоприятни атмосферни условия биха забавили значително съхненето и втвърдяването в дълбочина. Предходният слой трябва да е добре изсъхнал преди нанасяне на втора ръка, но не по-късно от 72 часа, за да се гарантира добра адхезия между пластове, в противен случай трябва да се извършва шлайфане между слоевете. В случай, че продуктът е бил съхраняван при ниски температури, преди употреба се препоръчва „аклиматизирането” му при мин. +15°C. Инструментите се почистват с ацетон или терпентин (*Acetone per lavaggio* или *Acquaragia*) веднага след употреба. Прахта от полирането и/или непочистен разлив, както и сухи остатъци от препаратa, не трябва да се съхраняват, поради опасност от спонтанно запалване.

Да се избягва многопластово прилагане на *Riplast 1 opaca*.

СРЕДСТВА мече, четка, пръскане

РАЗРЕЖДАНЕ До 8% от обема с *Acquaragia-VD 100*

РАЗХОД 11-13 m²/l за слой

**ТЕМПЕРАТУРА
ПРИ НАНАСЯНЕ** +5°C +30°C

СИСТЕМА НА ПРИЛАГАНЕ

Ново изделие от различни видове дървесини

1. Първо дървото се шлайфа с шкурка 80 и след това с шкурка 150;
2. Ако е необходимо оцветяване, да се ползва *Classic* в желания цвят;
3. След 4- 6h се нанася един слой от *Riplast 1 Lucido;/ satin*
4. След 18-24h да се полира леко с шкурка със зърненост 180 и се нанася *Riplast 1 Lucido* или *Riplast 1 Satin*.

Поддръжка

- A. Внимателно се почиства повърхността от замърсявания и прах и, се шлайфа с шкурка 180-220;
- B. Нанася се *Riplast 1 Lucido* или *Satin* , като в т. 4.

Ако изделието е в лошо състояние, да се отнеме старата боя до дърво и да се изпълнят процедурите от т.2 и следващите я.

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентен полиуретан-алкиден лак, със сух остатък 61%, за приложение върху дърво, с разход 170 ml/m².

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на Book CAP Arreghini за начина на прилагане.

Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, даните и сроковете между отделните операции търпят вариации.

Техническата информация има приблизителен характер. Поради огромното разнообразие от повърхности и условията на приложението, е препоръчително да се провери годността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретната реализация.